



DESCRIPCIÓN

Texturizado a base cemento, arenas minerales, fibras sintéticas y aditivos químicos con el que se pueden lograr acabados interiores y exteriores.

USOS

- COLOREX se aplica directamente sobre muros de block o tabicón para eliminar la necesidad de un zarpeo o repellado.
- Se logra un acabado con color integrado, teniendo además resistencia a la humedad.

VENTAJAS

- ✓ Se aplica directamente al block, tabicón, aplanados y plafones.
- ✓ Acabado final en color.
- ✓ Ofrece propiedades térmicas.
- ✓ Resistente al clima, humedad y temperatura.
- ✓ Desperdicio mínimo de material.
- ✓ Experiencia no necesaria para su aplicación.

DATOS TÉCNICOS

COLOREX	% AGUA DE TRABAJO	LITROS DE AGUA PARA 40 KG	GROSOR DE CAPA RECOMENDADO (mm)	RENDIMIENTO APROXIMADO (m ² X 40 kg)		TIEMPO ABIERTO (minutos)
	22 - 25	8.8 - 10.0	5 - 18	COMO FONDO	COMO FONDO Y TEXTURA*	15 - 20

*Aplicando una capa de 5mm como fondo y otra de 4mm para el texturizado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1 Antes de preparar la mezcla es necesario que la superficie esté limpia de cualquier tipo de impureza.



- 2**
- Empareje la superficie, eliminando residuos de mezcla dura.
 - Humedezca el muro (en muros de tabique o block) antes de aplicar COLOREX.
 - En muros de concreto, aplicar una capa de sellador antes del fondo.
 - Para superficies de yeso es necesario que éste se encuentre totalmente sellado par evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN

1 Agregue COLOREX al agua, preferentemente potable y limpia.



2 Mezcle hasta obtener una pasta densa, homogénea y libre de grumos. Deje reposar la pasta por 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua ni estuco seco.



3 Extienda COLOREX sobre la superficie a recubrir con suficiente presión asegurando su adherencia.



4

- Coloque una capa aproximada de 5 a 12 mm en una sola aplicación asegurándose de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a la vez que las orillas no se sequen para evitar el cambio de color final.
- Deje secar aproximadamente 2 horas entre capa y capa.
- El tiempo dependerá de las condiciones climáticas.



5

- Para el acabado fino humedezca la flota y arrastrela sobre todo el muro. No agregue agua directamente sobre el muro.
- Para un acabado con textura, se aplica una segunda capa de COLOREX (aproximadamente de 3 a 5 mm dependiendo el acabado deseado) cuando la base ha empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro para aplicar la textura.



IMPORTANTE

- Para lograr una mejor resistencia en el acabado cure el COLOREX humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 hrs. aproximadamente y preferentemente 2 veces al día durante los próximos 2 días.
- No agregue más agua después del mezclado inicial ya que puede variar la dureza y el color del material.
- No se aplique cuando las condiciones climatológicas puedan descender debajo de los 5 °C o rebasar los 45 °C.

ALMACENAMIENTO

Consérvese máximo 9 meses bajo techo en un lugar fresco y seco, libre de humedad, en su envase original.

PRECAUCIONES

Para su aplicación utilice guantes. Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua. No inhale o ingiera el polvo, si esto ocurre, no induzca el vómito. En ambos casos consulte un médico de inmediato. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Densidad aparente:	1466.08 kg/m ³
Conductividad térmica:	0.206 0 W/m.K
Permeabilidad al vapor de agua:	0.294 ng/Pa.s.m
Adsorción de humedad:	3.638 % peso + 5.220 4 % volumen
Absorción de agua:	16.60 % peso

