

# EXTERBLOCK

ESTUCO



## DESCRIPCIÓN

Texturizado a base cemento, arenas minerales, fibras sintéticas y aditivos químicos con el que se pueden lograr acabados interiores y exteriores.

## USOS

- EXTERBLOCK se aplica directamente sobre muros de block o tabicón para eliminar la necesidad de un zarpeo o repellado.
- Se logra un acabado en color blanco, teniendo además resistencia a la humedad.

## VENTAJAS

- ✓ Se aplica directamente al block, tabicón, aplanados y plafones.
- ✓ Acabado final en color blanco.
- ✓ Ofrece propiedades térmicas.
- ✓ Resistente al clima, humedad y temperatura.
- ✓ Desperdicio mínimo de material.
- ✓ Experiencia no necesaria para su aplicación.

## DATOS TÉCNICOS

EXTERBLOCK	% AGUA DE TRABAJO	LITROS DE AGUA PARA 40 KG	GROSOR DE CAPA RECOMENDADO (mm)	RENDIMIENTO APROXIMADO (m <sup>2</sup> X 40 kg)		TIEMPO ABIERTO (minutos)
				COMO FONDO	COMO FONDO Y TEXTURA*	
	22 - 25	8.8 - 10.0	5 - 18	1.80 - 6.40	3.60 - 4.20	15 - 20

\*Aplicando una capa de 5mm como fondo y otra de 4mm para el texturizado.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

**1** Antes de preparar la mezcla es necesario que la superficie esté limpia de cualquier tipo de impureza.



- 2**
- Empareje la superficie, eliminando residuos de mezcla dura.
  - Humedezca el muro (en muros de tabique o block) antes de aplicar EXTERBLOCK.
  - En muros de concreto, aplicar una capa de sellador antes del fondo.
  - Para superficies de yeso es necesario que éste se encuentre totalmente sellado par evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.



## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN

**1** Agregue EXTERBLOCK al agua, preferentemente potable y limpia.



**2** Mezcle hasta obtener una pasta densa, homogénea y libre de grumos. Deje reposar la pasta por 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua ni estuco seco.



**3** Extienda EXTERBLOCK sobre la superficie a recubrir con suficiente presión asegurando su adherencia.



**4**

- Coloque una capa aproximada de 5 a 12 mm en una sola aplicación asegurándose de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas.
- Deje secar aproximadamente 2 horas entre capa y capa.
- El tiempo dependerá de las condiciones climáticas.



**5**

- Para el acabado fino humedezca la flota y arrastrela sobre todo el muro. No agregue agua directamente sobre el muro.
- Para un acabado con textura, se aplica una segunda capa de EXTERBLOCK (aproximadamente de 3 a 5 mm dependiendo el acabado deseado) cuando la base ha empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro para aplicar la textura.



## IMPORTANTE

- Para lograr una mejor resistencia en el acabado cure el EXTERBLOCK humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 hrs. aproximadamente y preferentemente 2 veces al día durante los próximos 2 días.
- No agregue más agua después del mezclado inicial ya que puede variar la dureza del material.
- No se aplique cuando las condiciones climatológicas puedan descender debajo de los 5 °C o rebasar los 45 °C.

## ALMACENAMIENTO

Consérvese máximo 9 meses bajo techo en un lugar fresco y seco, libre de humedad, en su envase original.

## PRECAUCIONES

Para su aplicación utilice guantes. Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua. No inhale o ingiera el polvo, si esto ocurre, no induzca el vómito. En ambos casos consulte un médico de inmediato. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

EXTERBLOCK

Densidad aparente:	1466.08 kg/m <sup>3</sup>
Conductividad térmica:	0.206 0 W/m-K
Permeabilidad al vapor de agua:	0.294 ng/Pa-s-m
Adsorción de humedad:	3.638 % peso • 5.220 4 % volumen
Absorción de agua:	16.60 % peso

Producto certificado bajo la NOM-018-ENER-2011



EL ESTUCO  
LÍDER  
de México®

