

COLOREX
ESTUCO

**PRODUCTO
CERTIFICADO**

**GRUPO
FORTEC**



EXTERIORES E INTERIORES
con color



NOM-018-ENER-2011
ONNCCCE
PRODUCTOS CERTIFICADOS: EXTERBLOCK / COLOREX



COLOREX

Densidad aparente:	1485,35 kg/m ³
Conductividad térmica:	0,1433 W/m-K
Permeabilidad al vapor de agua:	0,219 ng/Pa-s-m
Adsorción de humedad:	2,144 % peso • 3,452 % volumen
Absorción de agua:	15,157 % peso

Producto certificado bajo la NOM-018-ENER-2011

Descripción **Aa**

Texturizado a base de cemento, micro arenas minerales, fibras sintéticas y aditivos químicos con el que se pueden lograr acabados interiores y exteriores en color.

VENTAJAS SOBRE OTROS ESTUCOS:

- Resina modificada químicamente.
- Fibra de celulosa integrada.
- Ofrece propiedades térmicas.
- Alta resistencia a la compresión.
- Desperdicio mínimo de material.
- Se aplica directamente al block, tabicón, aplanados y plafones.
- Se logra un acabado con color integrado en el mismo proceso.
- Se pueden lograr diferentes texturas.
- Resistente al clima, humedad y temperatura.
- Experiencia no necesaria para su aplicación.

Rendimiento **BB**

LÍNEA FORTEC	% AGUA DE TRABAJO	LTS. DE AGUA PARA 40 KG	GROSOR DE CAPA RECOMENDADO (MM)	RENDIMIENTO APROXIMADO (M ² X 40 KGS)		TIEMPO ABIERTO (MIN)
				COMO FONDO	COMO FONDO Y TEXTURA*	
COLOREX	22 - 25	8.8 - 10	5 - 18	1.8 - 6.4	3.6 - 4.2	15 - 20

*Aplicando una capa de 5 mm. como fondo y otra de 4 mm. para el texturizado